

## Instrucción Presionando sobre entretelas adhesivas permanentes

### **STIFFY 1950B + STIFFY 1975B**

El recubrimiento de ambos tipos de entretelas es un revestimiento de puntos que, si se aplica correctamente, permite una adhesión **permanente** entre la prenda y la entretela y no se puede volver a retirar.

Ambos tipos de entretelas están diseñadas para reforzar el material base y darle mayor retención y estabilidad, por ejemplo: Para emblemas, chapas y parches.

**STIFFY 1950B** es una entretela resistente y grueso para un revestimiento rígido permanente de telas.

**STIFFY 1975B** es una entretela más delgada y liviana para un revestimiento suave y liso de telas.

Composición de la fibra en%: 100 % poliéster (PES)  
Unión: térmica

La unión de la tela y la entretela con adhesivo permanente sólo se puede realizar con la prensa de calor.

Recomendamos:

- a) Planchar la tela antes de la unión para evaporar cualquier acabado de tela.
- b) Deben realizarse pruebas preliminares en los tejidos a procesar para ajustar la temperatura, la presión y el tiempo.

### **Nuestras recomendaciones de planchado con la prensa de calor:**

	Temperatura	Presión	Cuánto tiempo
<b>STIFFY 1950B</b>	160 – 170 °C	Presión media	15 – 20 sec.
<b>STIFFY 1975B</b>	160 – 170 °C	Presión media	15 – 20 sec.

Etiquetas de cuidado **STIFFY 1950B**



Etiquetas de cuidado **STIFFY 1975B**

