







STIFFY® Stickvlies mit PE-Beschichtung (Verarbeitungsanleitung mit ca.-Werten)

Bügeltemperatur, -zeit und -druck richten sich nach dem zu bestickenden Stoff und seiner Ausrüstung. Temperatur, Zeit und Druck sollen nur so hoch sein, dass sich das Vlies mit dem Stoff für den Stickvorgang leicht verbindet, aber nicht vollkommen verschmilzt. **Testen Sie die richtige Temperatur, bevor Sie mit der Produktion beginnen.**

	<u>Geräte</u>	<u>Druck</u>	<u>Zeitdauer in sec</u>	<u>Temperatur</u>
Feine bis mittlere Maschenware	→ Bügeleisen	leicht	3 - 5	 bis 120° C
	→ Bügelpresse	leicht	2	 120° C
Grobe Maschenware	→ Bügelpresse	leicht	3 - 8	 120° - 160° C
	→ Bügeleisen	leicht	3 - 8	 120° - 160° C

Die angegebenen Werte sind Erfahrungswerte und können sich verändern. Man kann aber in der Regel davon ausgehen, dass mit diesen Werten ein optimaler Einsatz des Aufbügelvlieses erreicht wird.

Achtung: Mit leichtem Druck arbeiten, um keine Kleberückstände nach dem Wegreißen zu erhalten.